

AQUAPANEL® Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

AQUAPANEL® plokščių gruntas

Sintetinė emulsija maksimaliam sukibimui

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Pakuotė ir sandėliavimas

- 2.5 kg kibiras, 15 kg kibiras
- Laikyti sausoje, vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje.
- Saugojimo laikas sandarioje pakuotėje yra 12 mėnesių

Prekių kodai: 73789 (2.5 kg), 49279 (15 kg)

Naudojimas gruntu

AQUAPANEL® plokščių gruntas yra paruošta naudojimui sintetinė emulsija, skirta AQUAPANEL® cementinių vidaus plokščių, AQUAPANEL® cementinių išorės plokščių (luboms) ir AQUAPANEL® cementinių grindų plokščių gruntavimui, maksimaliam plytelių ir tinko sukibimo su plokšte užtikrinimui.

Naudojimo sritis

Naudojamas kaip sukibimo gruntas glotniems arba neįgeriantiems pagrindams (senos plytelės, bitumo mastika ir t.t.) Užtikrina stiprų plytelių ir tinko sukibimą.

Naudojamas kaip efektyvus drėgmę stabdantis sluoksnis medienai ir savo sudėtyje medienos turintiems pagrindams, prieš juos dengiant lyginamaisiais mišiniais, plytelių klijais ir t.t.

Naudojamas kaip gruntas stipriai drėgmę įgeriantiems paviršiams (plytos, akytas betonas ir t.t.)

AQUAPANEL® plokščių gruntas maišomas su vandeniu lentelėje pateiktu santykiu. Padengiamas ėriuko vilnos voleliu arba teptuku. Leisti išdžiūti. Žemos temperatūros ir didelė drėgmė pailgina nurodytą džiuvimo laiką.

Tinka glaistytiems, mažo porėtumo paviršiams, sumažina oro burbuliukų, kylančių iš pagrindo, susidarymą.

Tinka sienoms ir grindims, luboms – viduje ir išorėje.

Pagrinas / paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, nedulkėtas ir neužterštas rišamosiomis medžiagomis. Turi būti pašalintos vandeniui neatsparios dangos ir kitos sukibimą mažinančios medžiagos. Vandeniui atsparus paviršius turi būti pašiaušta.

Darbo eiga

AQUAPANEL® plokščių gruntas maišomas su vandeniu lentelėje pateiktu santykiu. Padengiamas ėriuko vilnos voleliu arba teptuku. Leisti išdžiūti. Žemos temperatūros ir didelė drėgmė pailgina nurodytą džiuvimo laiką.

Po darbo įrankius ir įrangą tuoj pat nuplauti švariu vandeniu.

Jeigu paviršiai atsitiktinai ištepami AQUAPANEL® plokščių gruntu, juos galima nuplauti švariu vandeniu. Jeigu AQUAPANEL® plokščių gruntas jau yra išdžiūvęs, jis gali būti pašalintas tik mechaniškai (pvz., skutikliu).

Techniniai duomenys

Darbo laikas Apie 1 min./m²

Darbinė temperatūra / klimatas
Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra neturi būti žemesnė kaip +5°C.

Lentelė

Pagrindas	Skiedimas	Išeiga/m²	Džiuvimo trukmė
	(AQUAPANEL® gruntas plokštei / vanduo)	(Koncentrato m²) *	(esant 23 °C ir 50 % santykiniam drėgnumui)
AQUAPANEL® cementinė grindų plokštė	1:1	50 g	apie. 3 val.
AQUAPANEL® cementinė vidaus plokštė, AQUAPANEL® cementinė išorės plokštė, neįgeriantys pagrindai (bitumo mastika, teraco betonas ir t.t.)	1:2	40 - 60 g	apie. 12 val.
Stipriai įgeriantys pagrindai (plytos, akytas betonas ir t.t.)	1:4	50 - 100 g	apie. 12 val.
Mediena ir savo sudėtyje medienos turintys pagrindai	1:1	60 - 80 g	apie. 6 val.
Senos plytelės, teraco betonas	neskiestas	70 - 100 g	apie. 3 val.

* Pagal pagrindo įgeriamumą

+370 5 213 2222
www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.