



AQUAPANEL®

2013-02

AQUAPANEL®

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Klijavimo-armavimo mišinys

Cementinis armavimo mišinys, papildytas sintetinė derva

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinys, skirtas išorės darbams – cementinis, papildytas sintetinė derva mišinys. Naudojamas kaip AQUAPANEL® cementinių išorės plokščių pagrindas, kai baigiamajam plonam sluoksniui naudojamas dekoratyvinis tinkas.

Pakuotė ir sandėliavimas

- 25 kg maišas
- Apsaugokite nuo drėgmės, laikymo laikas: 6 mėnesiai sausoje patalpoje

Prekės kodas: 49157

Naudojimas

Rankiniam naudojimui: maišo turinį sumaišykite su 5 litrais vandens. Sunaudokite ir išformuokite užmaišytą tinką per 45 minutes.

Naudojant įrengimą: pradžioje įpilkite 140 litrų vandens ir užtikrinkite, kad būtų gauta skysta konsistencija.

| Mišinio paruošimas | Darbo eiga | Techniniai duomenys |
|---|--|--|
| <p>AQUAPANEL® cementinė plokštė turi būti tinkamai pritvirtinta prie švarios ir nedulkėtos laikančiosios konstrukcijos.</p> | <p>Užtepkite 5-7 mm storio AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinio sluoksnį ir paskirstykite, kad gautumėte plokščią ir lygų paviršių. Įspauskite AQUAPANEL® armavimo tinklėlį visame paviršiuje, užtikrinkite, kad jis nesusiraukšlėtų, būtų arti paviršiaus ir sujungimo vietose persidengtų 10 cm. Dengimo laikas – apie 15 min. Išlaikymo laikas apie 20 min. esant +20°C. Kai tinko sluoksniai yra < 1 mm storio arba kartoniniams bei dažomiems paviršiams, 33 cm pločio AQUAPANEL® armavimo juosta, skirtą išoriniams darbams, reikia klijuoti virš plokščių sujungimų. Tokiu atveju, AQUAPANEL® juosta (10 cm) gali būti nenaudojama. AQUAPANEL® armavimo tinklėlis naudojamas visam paviršiaus plotui.</p> <p>Bendras suformuoto armavimo sluoksnio storis, naudojant AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinį ir AQUAPANEL® armavimo tinklėlį, turi būti bent 5mm. Dengimo laikas sumaišytam mišiniui yra 45 minutės esant +20°C. Prieš atliekant tolimesnius darbus, užtikrinkite, kad džiuvimo trukmė būtų 1 mm storio sluoksnis per dieną.</p> | <p>AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinys pagal EN 998 – 1 yra armavimo - klijavimo mišinys (GP), skirtas vidaus ir išorės darbams (CS II).</p> <p>Reakcija į ugnies poveikį A 2</p> <p>Vandens įgėrimas W 2</p> <p>Vandens garų difuzijos koef. μ 11</p> <p>Sukietėjusio mišinio tankis 1,35 Kg / dm³</p> <p>Miltelių tankis 1,4 Kg / dm³</p> <p>Šilumos laidumas $\lambda_{10,sausas} \leq 0,47 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}, P=50\%$</p> <p>(lent. vertė EN 1745) $\leq 0,54 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}, P=90\%$</p> <p>Išėiga</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 5 mm pagrindui apie 7.8 kg/m², naudojant standartinę trintuvę ■ 3.2 m²/maišas <p>Darbo laikas</p> <p>Rankiniu būdu: apie 8 min./m²</p> <p>Įrenginiu: apie 6 min./m²</p> <p>Darbinė temperatūra / klimatas</p> <p>Nenaudokite, kai oro ir/arba sienos temperatūra yra žemesnė kaip +5°C. Apsaugokite nesudžiuvusį tinką nuo šalčio poveikio ir greito džiūvimo.</p> |