



AQUAPANEL®

2013-02

AQUAPANEL®

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Pilkas siūlių armavimo mišinys

Cementinis siūlių armavimo mišinys

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

AQUAPANEL® pilkas siūlių armavimo mišinys – tai cementinis užpildas, skirtas viso paviršiaus sujungimų glaistymui rankiniu būdu. Sujungimai yra sutvirtinami AQUAPANEL® pilku siūlių armavimo mišiniu ir AQUAPANEL® juosta (10 cm).

Produktas tinkamas naudoti kaip sujungiamasis užpildas su AQUAPANEL® cementinėmis vidaus plokštėmis (luboms) ir AQUAPANEL® cementinėmis išorės plokštėmis (sienoms ir luboms).

Pakuotė ir sandėliavimas

- 20 kg maišas
- Maišus saugoti sausoje vietoje. Sugadintų maišų turinį supilkite į talpas ir juos sunaudokite pirmiausiai.
- Saugojimo laikas sandarioje pakuotėje yra 12 mėnesių

Prekės kodas: 131094

Pagrindas / paruošimas	Darbo eiga	Techniniai duomenys
<p>AQUAPANEL® cementinės plokštės turi būti sausas, švarios ir be dulkių, bei tvirtai pritvirtintos prie pagrindo.</p> <p>Maišymas</p> <p>Įpilkite 20 kg AQUAPANEL® pilko siūlių armavimo mišinio į 6,8 l šalto, švaraus vandens (0,34 l vandens/kg AQUAPANEL® pilko siūlių armavimo mišinio).</p> <p>Mes rekomenduojame naudoti 600 aps./min. maišyklę. Naudokite švarią maišymo talpą ir įrankius.</p>	<p>Įrankiai: Mentė/trintuvė/siūlių peilis.</p> <p>Užpildykite sujungimus, užklijuokite AQUAPANEL® juostą (10 cm) ir įspauskite ją trintuvės pagalba. Prieš dengdami, jei reikia, papildomą sluoksnį, leiskite ankstesniam sluoksniui išdžiūti arba sukietėti. Taip pat uždenkite savisriegių galvutes ir pan.</p> <p>Po darbo įrankius ir prietaisus tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu.</p>	<p>Išeiga</p> <p>■ Sujungimai: apie 0,7 kg/m²</p> <p>Darbo laikas</p> <p>Medžiaga pradeda kietėti po 45 minučių nuo išmaišymo. Purvina maišymo talpa arba įrankiai, aukšta temperatūra arba vėjas gali sutrumpinti darbo laiką. Nenaudokite medžiagos, jeigu ji pradėjo stingti.</p> <p>Sienos siūlės: apie 12 min./m² (įskaitant montavimą, savisriegių įsukimą ir sujungimų juostos įspaudimą – tik AQUAPANEL® cementinėms išorės plokštėms).</p> <p>Lubų siūlės: apie 18 min./m² (įskaitant montavimą, savisriegių įsukimą ir sujungimų juostos uždėjimą).</p> <p>Darbinė temperatūra / klimatas</p> <p>AQUAPANEL® pilkas siūlių armavimo mišinys turi būti naudojamas tik pritaikiusioms prie aplinkos sąlygų AQUAPANEL® cementinėms plokštėms. Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra neturi būti žemesnė kaip +5°C.</p>