

AQUAPANEL® Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Grindų išlyginamasis mišinys

Miltelių tipo išlyginamasis mišinys

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

AQUAPANEL® grindų išlyginamasis mišinys - tai cementinis, atsparus šalčiui miltelinis mišinys grindims, kuris po sumaišymo savaime išsilygina ir suformuoja lygius paviršius

Pakuotė ir sandėliavimas

- 25 kg maišas
- Maišus saugokite sausoje vietoje. Sugadintų maišų turinį supilkite į talpas ir sunaudokite pirmiausiai. AQUAPANEL® išlyginamojo mišinio saugojimo laikas neatidarytoje, originalioje pakuotėje yra apie 12 mėnesių.

Prekės kodas: 10083

Savybės

Yra naudojamas kaip 2-15 mm storio išlyginamasis sluoksnis AQUAPANEL® cementinių grindų plokščių elementams po lanksčia grindų danga (tokia, kaip kilimas, linoleumas, PVC). Jis taip pat pašalina cemento liejinio arba lyginamosios eilės, statybinių betono plokščių, akmenų arba medinių grindų nelygumus. Taip pat tinkamas paviršių išlyginimui, kuriuos veikia dideli temperatūriniai svyravimai, tokie, kaip šildomų grindų sluoksniai. Jis daugiau nei vidutiniškai atsparus suspaudimui išdžiūvęs gali būti intensyviai naudojamas (ne mažiau kaip 5 mm storio) lengvai ar vidutiniškai apkrautose patalpose, tokiose kaip sandėliai, mėgėjiškos dirbtuvės ir pan.

AQUAPANEL® grindų išlyginimo mišinys gali būti pilnai apkrautas praėjus bent 24 valandoms, ant jo gali būti dedamos grindys (rekomenduojamos vertės esant +23°C ir 50% santykiniam drėgnumui). Kai yra klojamos atsparios vandeniui grindys, pvz., PVC, likutinė drėgmė neturi sudaryti daugiau kaip 2.5% svorio. Kai yra klojamos laidžios drėgmei grindys, pvz., plytelės, likutinė drėgmė neturi sudaryti daugiau kaip 3% svorio.

Pagrinas / paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, nedulkėtas ir neužterštas klijų likučiais. Gruntavimui naudokite AQUAPANEL® gruntą vidaus darbams.

Maišymas
Sumaišykite 25 kg miltelių su 6,5 l vandens švarioje talpoje, naudodami 600 aps./min. maišytuvą, kol susidarys lygi, skysta konsistencija (nepadauginkite vandens!). Palaukite 3 minutes ir dar kartą išmaišykite. Jei reikia, pakoreguokite konsistenciją.

Darbo eiga

Mišinį liekite juostomis. Naudodami trintuvę formuokite mišinį, oro burbuliukus pašalinkite spygliuotu voleliu. Maksimalus storis vienam liejimui: 15 mm.

Mišinio liejimo laikas – apie 20 minučių. Purvina maišymo talpa arba įrankiai, aukšta temperatūra arba vėjas gali sutrumpinti darbo laiką. Nenaudokite medžiagos, jeigu ji pradėjo stingti.

Po darbo įrankius ir įrangą tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu.

Išeiga
Apie 1.5 kg/m^2/mm (kai dengiamas visas paviršius).

Pastaba

Nenaudokite žemiau +5 °C arba virš +25 °C. Apsaugokite naują sluoksnį nuo saulės ir skersvėjų.

AQUAPANEL® grindų išlyginimo mišinys negali būti maišomas su kitais tinkais arba išlyginamaisiais mišiniais. Kombinuotoms grindų dangoms naudokite AQUAPANEL® gruntą vidaus darbams arba grindų dangos gamintojo rekomenduojamą gruntą.

+370 5 213 2222
www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.