



AQUAPANEL®

2013-02

**AQUAPANEL®**

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

## AQUAPANEL® Q4 glaistas apdailai

Paruoštas naudoti viso paviršiaus dengiamojo sluoksnio glaistas užtikrina lygią, aukštos kokybės apdailą

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

### Medžiaga

„Knauf USG Systems“ AQUAPANEL® Q4 glaistas apdailai – tai novatoriškas glaistas ir vandenį atstumiantis sluoksnis, kurio pagalba sukursite ypatingai lygų paviršių, atitinkantį Q4 standartą, dengiant AQUAPANEL® cementinės vidaus plokštės. Nereikia sutvirtinti sienų. Rangovams ir montuotojams siūlome naują, greitą viso paviršiaus glaistymą ir idealų pagrindą lygioms, blizgioms arba smulkios faktūros sienų dangoms.

### Pakuotė ir sandėliavimas

- 20 kg kibiras
- Laikyti sausoje, vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje.
- Saugojimo laikas sandarioje pakuotėje yra 12 mėnesių



Prekės kodas 82637

### Naudojimas

Kai dengiamos AQUAPANEL® cementinės vidaus plokštės, AQUAPANEL® Q4 glaistas apdailai garantuoja plokščią, lygią ir aukštos kokybės sienų apdailą. Nereikia armuoti. Taip pat gali būti naudojamas kaip paviršiaus apdaila luboms ir smūgiams atsparioms sienoms, kai dengiamas ant AQUAPANEL® balto siūlių ir paviršiaus armavimo mišinio, sutvirtinto AQUAPANEL® armavimo tinkleliu.

AQUAPANEL® Q4 glaistas apdailai gali būti naudojamas drėgnose patalpose, bet netinka naudoti tokiose patalpose, kurių paviršius gali būti aplietas vandeniu.

Pagrindas / paruošimas	Paviršiaus apdorojimas	Techniniai duomenys
AQUAPANEL® cementinė vidaus plokštė turi būti pritvirtinta prie konstrukciją laikančio rėmo, laikantis montavimo rekomendacijų. Paviršius turi būti sausas, švarus ir be dulkių. Pagrindas gruntuojamas AQUAPANEL® gruntu vidaus darbams.	AQUAPANEL® Q4 glaistas apdailai gali būti dažomas vandens emulsiniais, akriliniais, vandens emulsinio silikato ir kalkiniais dažais.	<p>Spalva                      balta</p> <p>Tankis                      1.6 g/cm³</p> <p>Glaistymo laikas        &gt; 25 min. (esant 23°C ir 63% santykiniam drėgnumui)</p> <p>Džiuvimo trukmė        &gt; 24 val. (esant 23°C ir 63% santykiniam drėgnumui)</p> <p>Maks. grūdėlio dydis 50 µm</p> <p>Klampumas                29-31 Pa.s</p> <p><b>Išėiga</b></p> <p>Apie 1.7 kg/m²/mm dengimo storiui</p> <p><b>Darbo laikas</b></p> <p>Rankinis būdas: apie 7 – 11 min. (priklausomai nuo paviršiaus kokybės).</p> <p><b>Darbinė temperatūra / klimatas</b></p> <p>Dengiamasis sluoksnis gali būti dengiamas, kai AQUAPANEL® cementinė vidaus plokštė prisitaiko prie aplinkos sąlygų. Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra neturi būti žemesnė kaip +5°C.</p>

Paruošimas ir darbas su glaistu		
<p>Gera išmaišykite AQUAPANEL® glaistą apdailai. Jei reikia, šiek tiek praskieskite vandeniu. Maišymui naudokite švarią talpą ir įrankius (nerūdijančio plieno lyginimo mentę).</p> <p>AQUAPANEL® Q4 glaistas apdailai naudojamas be armavimo tinklelio, kaip dengiamasis sienos sluoksnis. Maksimalus dengiamas sluoksnis per kartą yra 2 mm.</p> <p>Pirmiausia su AQUAPANEL® Q4 glaistu apdailai užpildykite visas savisriegių galvutes ir plokščių sujungimus, kurie jau buvo suklijuoti naudojant AQUAPANEL® klijus siūlėms (PU). [spauskite dengiamąsias juostas į siūles (pvz., „Knauf“ stiklo pluošto audinio armavimo juostas).</p>	<p>Nušveiskite visus nelygumus ir užtepkitė antrą AQUAPANEL® Q4 glaisto apdailai sluoksnį (bent 20 cm pločio), pakartotinai užglaistykite savisriegių galvutes. Kai išdžius, nušveiskite visus nelygumus.</p>  <p>Viso paviršiaus dengiamajam sluoksniui paskirstykite AQUAPANEL® glaistą apdailai tolygiai, naudodami 20 cm pločio mentę (dengimo storis bent 1 mm). Tada užpildykite nelygumus sujungimų vietose ir išlyginkite paviršiaus struktūrą (jei reikia, išdžiūvus nušveiskite).</p>	<p>Po to denkite platesnį AQUAPANEL® Q4 glaisto apdailai sluoksnį (dengimo gylis bent 0.5 mm) ir, kai išdžius, užbaigimui naudokite švitinį popierių (grūdėtumas 120 mm ar smulkesnis). Priklausomai nuo temperatūros ir drėgmės, džiuvimo laikas yra apie 24 val./mm dangos storio.</p>  <p>AQUAPANEL® Q4 glaistas apdailai gali būti naudojamas kaip apdaila ant AQUAPANEL® balto siūlių ir paviršiaus armavimo mišinio. Toks apdailos būdas gali būti naudojamas sienoms ir luboms.</p> <p>Kai apdailai su AQUAPANEL® Q4 naudojamas įrengimas, rekomenduojame Knauf PFT Samba XL.</p>