



Knauf Dichtpulver

Naudoti paruoštas hidroizoliacinis mišinių priedas

Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Knauf Dichtpulver – cementu surišto tinko, liejamųjų besiūlių grindų, skiedinio ir betono priedas. Cementu surištos sistemos tampa nelaidžios vandeniui. Tinka vandeniui nelaidaus betono, naudojamo pamatams, betono šachtoms ir rūsiams, gamybai.

Sandėliavimas
Galioja 24 mėnesius nuo pagaminimo dienos. Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje.

Pakuotė	Prekės kodas
1 kg popierinis maišas	6292

Naudojimas

- Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.

Savybės

- Paruoštas naudoti.
- Išlaiko tinkuotų sienų laidumą orui.
- Palengvina darbą su skiediniu ir betonavimo darbus.
- Neleidžia skiediniui atsisluoksniuoti.

Knauf Dichtpulver

Naudoti paruoštas hidroizoliacinis mišinių priedas

Darbo eiga

Knauf Dichtpulver įberti į sausą mišinį ir gerai išmaišyti. Tada sausą mišinį sumaišyti su vandeniu.

Pastabos

Nenaudoti, jei temperatūra žemesnė nei +5 °C ir aukštesnė nei +30 °C. Vengti aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo. Po darbo įrankius gerai nuplauti vandeniu. Daugiau naudingų patarimų, instrukcijų ir aktualios informacijos apie gaminį rasite mūsų interneto svetainėje *www.knauf.lt*.

Techniniai duomenys

Medžiagos pagrindas –	cementas, kvarcinis smėlis, klinčių miltai.
Darbinė temperatūra	+5–+30 °C
Maišymas (1 kg cemento)	20 g cementiniam skiediniui 10–20 g betonui

+370 5 213 2222
www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.