



P 523

05 / 2014

Knauf Finishspachtel weiß

baltas cemento glaistas 0–5 mm

Medžiaga, panaudojimo sritis, savybės, darbo eiga, techninės charakteristikos, kitos nuorodos

Medžiaga

Knauf Finishspachtel weiß yra iš anksto gamykloje sumaišytas, pagerintas sintetinėmis medžiagomis, balto cemento glaistas. Tinka dirbti rankomis.

Sandėliavimas

Sausose patalpose ant padėklo galima sandėliuoti ne ilgiau 12 mėnesių. Praplyšusius maišus sandariai uždarykite.

Pakuotė

25 kg

Prekės kodas

132365

Naudojimas

0–5 mm storio sluoksnio nelygumams išlyginti. Naudojama ant mineralinių pagrindų išorėje ir vidaus patalpose.

Savybės

- Universalus panaudojimas
- Balta spalva
- Galima dažyti
- Paprasta darbo eiga

Knauf Finishspachtel weiß

baltas cemento glaistas 0–5 mm



Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, nedulkėtas, be atplaišų ir išdūlėjimų, neišalęs, atlaikantis apkrovas.

Tinka ant visų įprastinių statybinių pagrindų, tokių kaip betonas, kalkių cemento tinkas.

Pagrindo paruošimas:

Jei pagrindai skirtingai arba labai sugeriantys gruntuokite *Knauf Tiefengrund* arba *Knauf Stuckprimer*, jei pagrindas betoninis, gruntuokite *Knauf Haftemulsion* sluoksniu.

Darbo eiga

Knauf Finishspachtel suberkite į švarų vandenį (1 kg + maždaug 0,3 l) ir maišykite tol, kol neliks gumuliukų. Palaukite 5 minutes, kol subręs ir, išmaišykite dar kartą.

Vandens pilama atsižvelgiant į pageidaujamą darbui konsistenciją.

Galima maišyti rankiniu būdu arba lėtai besisukančiu sraiginiu maišytuvu.

Mišinys turi būti be gumuliukų ir vientisas.

Glaistikle arba braukte lygiai padenkite pagrindą pageidaujamo storio sluoksniu. Apdžiūvus galima išlyginti.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis: iki 0,3 mm

Lenkimo tvirtumas tempiant $\geq 2,5$ MPa

Gniuždymo stipris: ≥ 9 MPa

Sukibimo tvirtumas $\geq 0,3$ MPa

Normalus sluoksnio storis: 0 - 5 mm

Medžiagos sąnaudos

Maždaug 1,2 kg/m²/mm, atsižvelgiant į pagrindo savybes.

Darbo temperatūra

Oro ir pastato temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti virš +5°C.

Saugokite nuo lietaus ir tiesioginių saulės spindulių.

Džiūvimo ir darbo trukmė

Užmaišyta medžiaga tinka darbui maždaug 2-3 valandas.

Sukietėjimo trukmė priklauso nuo sluoksnio storio, pagrindo ir meteorologinių sąlygų.

Kai visiškai išdžius, dažykite ar klijuokite sienų dangas.

Pastabos

Knauf Finishspachtel weiß negalima maišyti su kitomis medžiagomis, nes susidarius atitinkamoms sąlygoms, savybės gali labai pasikeisti.

Baigus darbą, įrankius kuo greičiau nuplaukite vandeniu.

Kokybės užtikrinimas. Gamyklos laboratorijoje atliekama kontrolė

Saugumas ir atliekų šalinimas.

Žiūrėti saugos duomenų lapą.

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.