



P238.lt 05 / 2014

Knauf Conni S

Silikoninis tinkas „samanėlė“

Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Knauf Conni S silikoninis tinkas – silikoninės ir akrilinės vandeninės dispersijos, marmuro skaldos ir mineralinių užpildų mišinys.

Sandėliavimas

Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Laikyti sausoje vietoje ant medinių padėklų. Laikyti originalioje nepažeistoje pakuotėje. Saugoti nuo šalčio.

Pakuotė	Prekės kodas
23 kg *CONNI S 1.5 mm Weiss*	90751
23 kg *CONNI S 2 mm Weis*	68739
23 kg *CONNI S 3 mm Weiss*	90753

522 kg padėklas (24 vnt.)

Naudojimas

Puikiomis savybėmis išsiskiriantis užtikrintos kokybės plonasluoksnis tinkas skirtas dekoratyvinio tinkavimo darbams atlikti. Naudojamas betono pagrindams, tradiciniam cemento ir kalkių tinkui. Rekomenduojamas naudoti kaip fasado tinkas, skirtas *Knauf Termo Plus P* pastatų išorinių sienų šiltinimo sistemai, kai naudojamos izoliacinės putų polistireno plokštės.

Savybės

- Atsparus mikrobiologiniam užkratui.
- Atsparus dėvėjimuisi.
- Atsparus nepalankioms atmosferos sąlygoms.
- Laidus garams.
- Neblunkančios spalvos.
- Siūloma 275 skirtingų *Knauf* paletės atspalvių bei specialių atspalvių pagal užsakymą.
- Labai atsparus nešvarumams.
- Puikiai sukimba.
- Paruoštas naudoti.
- Ilga tinkamumo dirbti trukmė.
- Skirtas išorinei apdailai.

Knauf Conni S

Silikoninis tinkas „samanėlė“

Pagrindas

Pagrindo paruošimas

Knauf Conni S silikoninis tinkas naudojamas ant apkrovas laikančio, vienalyčio, sauso, tvirto, švaraus (be dulkių ir kitų sukibimą sunkinančių medžiagų, tokių kaip tepalas ar bitumas, likučių) pagrindo. Fasado šiltinimo sistemos sluoksnį, armuotą stiklo pluošto tinkleliu ir įrengtą naudojant *Knauf Klebespachtel* klijavimo ir armavimo mišinį (džiūvimo trukmė – 3 dienos), gruntuoti tinkui skirtu reikiamos spalvos gruntu *Knauf Putzgrund Fassade*. Betoną, cemento tinką, cemento ir kalkių tinką (džiūvimo trukmė – mažiausiai 28 dienos, drėgmė ≤ 4 %) gruntuoti Knauf tinkui skirtu reikiamos spalvos gruntu, *Knauf Putzgrund Fassade*.

Medžiagos paruošimas

Knauf Conni S pakuotės turinį kruopščiai išmaišyti. Būtina įsitikinti, kad naudojama to paties gamybos serijos numerio medžiaga. Jeigu vienu metu naudojamos kelių skirtingų serijų medžiagos, būtina išmaišyti tokį kiekį medžiagos, kurio reikia fasado plokštumai nutinkuoti. Būtina patikrinti atspalvį. Prireikus, galima pakeisti medžiagos konsistenciją įpylus nedidelį kiekį švaraus vandens (daugiausia 1 %). Jeigu naudojamas spalvotas tinkas, būtina naudoti *Knauf* tinkui skirtą gruntą, pavyzdžiui, *Knauf Putzgrund*, kurio spalva atitinka tinko spalvą.

Darbas su medžiaga

Tinką tepti ant pagrindo tinko frakcijos storio sluoksniu nerūdijančiojo plieno mentele. Reikiamą faktūrą suteikti plastikine mentele. Sienų paviršių sandūros vietas, esant galimybei, tinkuoti tą pačią dieną, siekiant išvengti galimų atspalvio skirtumų dėl atmosferos poveikio.

Techniniai duomenys

Tūrio masė

Conni S 1,5 mm	apie 1,6 kg/dm³
Conni S 2 mm	apie 1,7 kg/dm³
Conni S 3 mm	apie 1,8 kg/dm³
Darbinė temperatūra	nuo +5 °C iki +20 °C
Tinkamumo dirbti trukmė	apie 15 min.

Sąnaudos (priklauso nuo pagrindo lygumo)

Conni S 1,5 mm	apie 2,3 kg/m²
Conni S 2 mm	apie 2,7 kg/m²
Conni S 3 mm	apie 3,6 kg/m²

Rekomendacijos

Tinko negalima dengti ant saulės įkaitintų sienų. Nutinkuotus paviršius mažiausiai 24 valandas būtina saugoti nuo lietaus ir pernelyg greito išdžiūvimo, o esant didelei oro drėgmei ir žemai temperatūrai – mažiausiai 3 dienas. Montavimo ir tinkavimo darbų reikėtų vengti esant stipriam vėjui, nes dėl vėjo iš tinkuoto paviršiaus labai greitai išgaruoja vanduo. Dėl šios priežasties pasunkėja tinko lyginimo darbai arba tinko paviršiuje atsiranda dryžių.

Patariama naudoti pastolius.

Dažymo *Knauf* silikoniniais dažais darbus galima atlikti ne anksčiau nei praėjus 7 dienoms po tinko užtepimo.

Baltą tinką dažyti reikia mažiausiai dukart.

Šiame techniniame lape nurodoma medžiagos paskirtis ir rekomenduojamas darbų atlikimo būdas, tačiau jis negali pakeisti profesinės darbų vykdytojo patirties. Be pateiktų rekomendacijų, darbus būtina vykdyti vadovaujantis statybos reglamentu ir darbų saugos bei higienos taisyklėmis. Gamintojas užtikrina gaminio kokybę, tačiau nedaro įtakos jo naudojimo sąlygoms ir būdui. Jeigu kyla abejonių, galima savarankiškai išbandyti gaminį ir atlikti bandomuosius darbus. Šis techninis lapas pakeičia visus ankstesnius techninius lapus.

Gaminys naudojamas su *Knauf Termo Plus P* išorinių sienų šiltinimo sistema.

Pastabos

- Nedirbti esant žemesnei nei +5 °C ir aukštesnei nei +20 °C temperatūrai (oro ir pagrindo).
- Nemaišyti su kitomis medžiagomis.
- Po darbo įrankius gerai nuplauti vandeniu.
- Tinkui kietėjant, aplinkos temperatūra negali nukristi žemiau +5 °C.
- Dėl pasikeitusios konsistencijos ir atmosferos poveikio galimi spalvos skirtumai, atsparumo pokyčiai ir blizgesys.
- Spalvą suvienodinti galima *Knauf* silikoniniais dažais.

Dėmesio

Visos medžiagos savybės užtikrinamos, kai oro temperatūra +20 °C, o santykinė oro drėgmė – 60 %. Esant kitokioms sąlygoms, medžiaga gali kietėti greičiau arba lėčiau. Jeigu pagrindas drėgnas ir neišdžiūvęs, tinkas gali būti pažeistas.

Vengti patekimo į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

+370 5 213 2222
www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.