




Glaistai | 06/2010

Knauf Ready-Finish

Paruoštas naudoti glaistas

Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Knauf Ready-Finish – naudoti paruoštas, ypač lengvai šlifuojamas statybinis glaistas, skirtas vidaus darbams. Glaistyti rankomis (mentele) arba mašininiu būdu.

Sandėliavimas
Galioja 18 mėnesių nuo pagaminimo dienos.
Laikyti sausoje vietoje.
Saugoti nuo šalčio, aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių.
Laikyti sandarioje originalioje pakuotėje.

Pakuotė
15 kg kibiras

Naudojimas

Tinkuotiems, betoniniams, gipskartonio ir kitokiems mineraliniams paviršiams išlyginti prieš dažant (paviršiaus kokybės klasė Q4) ar klijuojant apmušalus.

Savybės

- Lengva šlifuoti.
- Nesivelia.
- Paprasta naudoti.
- Tepamo ir išdžiūvusio glaisto spalva skiriasi.
- Galima ilgai glaistyti.
- Paruoštas naudoti.
- Galima ilgai sandėliuoti.
- Patogi pakuotė.

Darbo eiga

Pagrindas
Pagrindas turi būti tvirtas (netrupėti), švarus ir sausas. Būtina pašalinti sukibimą mažinančias medžiagas (riebalus, tepalą, dulkes, skiedinio ir dažų likučius).

Pagrindo paruošimas
Prieš glaistant visus įgeriančius paviršius, pavyzdžiui, gipskartonį, tinką, rekomenduojama gruntuoti *Knauf Tiefengrund* gruntu, o neįgeriančius arba silpnai įgeriančius betoninius paviršius – *Knauf Haftemulsion* emulsija (skiesti vandeniu santykiu 1:3).

Glaistymas
Glaistą tepti rankomis (mentele) arba mašininiu būdu, ne storesniu kaip 1 mm sluoksniu. Išlyginti. Jei reikia, kitą sluoksnį tepti tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Jei pirmiau užteptas sluoksnis buvo šlifuotas švitriniu popieriumi arba sieteliu, prieš tepant kitą sluoksnį paviršių rekomenduojama gruntuoti *Knauf Tiefengrund* gruntu. Prieš dažant nuglaistytą paviršių rekomenduojama gruntuoti giliai įsiskverbiančiu ir paviršių sutvirtinančiu gruntu, pavyzdžiui, *Knauf Tiefengrund*, arba vadovautis dažų gamintojų nurodymais.

Šlifavimas
Knauf Ready-Finish glaistą šlifuoti švitriniu popieriumi Nr. 240 arba šlifavimo tinkleliu Nr. 180–240.

Techniniai duomenys

Išeiga	0,2–0,5 kg/m² (priklauso nuo paviršiaus rupumo)
Džiūvimo trukmė	apie 2 val., kai oro temperatūra +20 °C, o santykinė oro drėgmė 65 %
Slankumas, LST EN 1015-4: 2002	22,5 mm
Malimo smulkumas, LST 1519:1998	0 %
Susitraukimas, LST 1519:1998	Įtrūkimų nėra

Pastabos

Oro, pagrindo ir skiedinio temperatūra dirbant ir rišantis turi būti ne mažesnė nei +5 °C.

Optimalios sąlygos: +20 °C oro temperatūra, 65 % santykinė oro drėgmė.

Nemaišyti su kitomis medžiagomis.

Glaistant gipskartonio plokštes *Knauf Ready-Finish* naudoti tik tada, kai nėra pavojaus, kad dėl drėgmės arba temperatūros poveikio gali pasikeisti plokščių ilgis.

+370 5 213 2222
www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Duotosios reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.