

AQUAPANEL® Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Baltas mineralinis apdailos tinkas išorės darbams

Mineralinis apdailos tinkas su 2 mm grūdeliais

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

AQUAPANEL® baltas mineralinis apdailos tinkas išorės darbams – tai mineralinis apdailos tinkas su 2 mm grūdeliais. Dengiamas ant AQUAPANEL® klijavimo - armavimo mišinio išorės darbams / AQUAPANEL® balto klijavimo - armavimo mišinio išorės darbams. Gali būti naudojamas kaip lygus užtrinamas pirmasis apdailos tinko sluoksnis arba laisvos struktūros tinko sluoksnis, formuojamas skirtingais įrankiais ir raštais.

Pakuotė ir sandėliavimas

- 30 kg maišas
- Apsaugokite nuo drėgmės, laikymo laikas 9 mėnesiai sausoje patalpoje

Prekės kodas: 100286

Savybės

- Statybinės medžiagos klasė A
- Galima ryškiai balta ir kitos spalvos (prašykite AQUAPANEL® apdailos tinko spalvų paletės)
- Grūdo dydis 2 mm
- Išorės ir vidaus darbams
- Gamykloje gaminamas sausas skiedinys, kalkių-cemento mišinys
- Neatsparus chromo rūgščiai
- Mišinys
- Geriausiai sukimba
- Atstumiantis vandenį
- Didelis difuzijos greitis
- Atsparus aplinkos poveikiui
- Lengvai formuojamas
- Ilgai išlieka drėgnas

Mišinio paruošimas

Uždenkite galinčius lengvai susitepti pastato komponentus ir apsaugokite nuo drėgmės. Apsaugokite paviršių, kurį gali veikti aplinkos sąlygos ir krituliai. Esant ryškiai saulės šviesai ir šiltam orui, uždenkite pastolius tinklu, iki tinkas išdžius, arba prieš atlikdami darbus, palaukite tinkamesnių oro sąlygų.

Pašalinkite dulkes, purvą ir prikibusį tinką, nuo dengiamų konstrukcijos dalių. Ant išlaikyto ir išdžiūvusio AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinio išorės darbams/AQUAPANEL® balto klijavimo-armavimo mišinio išorės darbams voleliu/teptuku denkite ploną, neskiestą AQUAPANEL® gruntą išorės darbams. Prieš dengdami AQUAPANEL® baltą mineralinį apdailos tinką išorės darbams, leiskite gruntui džiūti bent 24 valandas.

Maišymas
Rankiniam darbui 30 kg maišo turinį maišykite su 7.5 l vandens, kol gausite vienalytę masę.

Leiskite mišiniui nusistovėti 15 minučių ir dar kartą kruopščiai išmaišykite. Visada užmaišykite tinko tiek, kad užtektų viso ploto ar tam tikros vietos padengimui.

Kai dengimui naudojamas įrengimas, įpilkite apie 200 litrų vandens, naudodami D4-3 siurblį. Paruoštas mišinys neturi būti turi per skystas. Užpildykite žarnas pastos mišiniu.

Darbo eiga

Rankinis būdas:
Rankiniam naudojimui sumaišytą tinką sunaudokite per 2 valandas, naudodami mentę/trintuvę. Tinko storis turi atitikti grūdo dydį. Suformuokite norimą struktūrą, naudodami PVC arba nerūdijančio plieno įrankį. Naudokite dažymo ant šlapio sluoksnio metodą. Išdžiūvusio paviršiaus nebegalima apdirbti.

Įrenginio panaudojimas:
Purkškite tinką ir paskleiskite jį trintuve, kad storis atitiktų grūdo dydį. Iškart pradėkite formavimą su tam skirtu įrankiu (porolono ir kempinės diskas, PVC trintuvė, šepetys). Naudokite dažymo ant šlapio sluoksnio metodą. Išdžiūvusio paviršiaus apdirbti nebegalima.

Įrengimai / įrankiai:
Naudokite tinkavimo mašinas, tokias, kaip PFT G4/G5 arba atitinkamas

Tiektuvo gaubtas: D4-3 pusė galios Sraigtinis padavimas: D4-3 „Super“ Skiedinio žarnos: Ø 25 mm Šlapio skiedinio pernešimo atstumas: Iki 30 m

Rankiniam darbui ir kai dengimui naudojamas įrengimas, maišykite sausą mišinį su švariu vandeniu, kad išvengtumėte mišinio užteršimo. Po darbo visus įrankius ir įrengimus tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu.

Specialios pastabos

Norint išvengti atspalvių skirtumo, susidarančio dėl atmosferinio poveikio arba dėl dengimo proceso, susijungiantys tinkuoti paviršiai turi būti apdirbami nuosekliai nuo krašto iki krašto, nepaliekant tarpų. Dengiant išsikišusius paviršius ir spalvotą pirmąjį tinko sluoksnį, rekomenduojamas spalvotas lyginamasis sluoksnis.

Techniniai duomenys

AQUAPANEL® mineralinis apdailos tinkas išorės darbams pagal DIN 18550 priklauso skiedinių grupei P II, skirtas vidaus ir išorės darbams (CS II) pagal EN 998-1

Tankis	1,4 kg/dm³
Atsparumas lenkimui	1.5 N/mm²
Bendras atsparumas	3,1 N/mm²
Elastingumo modulis (din.)	2800 N/mm²
Vandens garų difuzijos koef.	7
Kapiliarinio vandens įgėrimo grupė	W2
Šiluminis laidumas λ10dry	≤ 0,47 W/(m·K), P=50%
(lent. vertė EN 1745)	≤ 0,54 W/(m·K), P=90%

Išeiga
- Skirtas 2 mm sluoksniui, apie 3.0 kg/m²
- 10 m² iš maišo

Darbo laikas
Rankiniu būdu: 12 minutės m²
Įrenginiu: 12 minutės m²

Darbinė temperatūra / klimatas
Nenaudokite, kai oro ir/arba sienos temperatūra yra žemesnė kaip +5°C. Apsaugokite nesudžiuvusį tinką nuo šalčio poveikio ir greito džiūvimo. Neišdžiuvusį paviršių apsaugokite nuo aplinkos poveikio.

+370 5 213 2222
www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.