

AQUAPANEL® | 2013-02

AQUAPANEL® Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Paviršiaus armavimo tinklas išorės darbams

Platus stiklo pluošto audinio tinklas

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

AQUAPANEL® paviršiaus armavimo tinklas išorės darbams – tai platus stiklo pluošto audinio tinklas, apsaugantis nuo tinko slinkimo. Jis gaminamas iš stiklo pluošto audinio, kurio nominalus skersmuo yra < 5 µm. AQUAPANEL® paviršiaus armavimo tinklas išorės darbams naudojamas AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinio ir AQUAPANEL® balto siūlių ir paviršiaus armavimo mišinio (naudojamas tik išoriniams darbams) sutvirtinimui.

Pakuotė ir sandėliavimas
100 cm pločio rulonas x 50 m ilgio

Saugokite sausoje ir apsaugotoje nuo drėgmės vietoje.

Prekės kodas: 58546

Darbo eiga

Užtepkite 5-7 mm storio sluoksnį AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinio ir paskirstykite taip, kad gautumėte plokščią ir lygų paviršių. AQUAPANEL® išorės armavimo tinklo 30 x 50 cm juostas dėkite skersai nuo visų pastato ertmių kampų. Tinklo juostelės pradedamos dėti ties kampu, po tinko sluoksniu. Įspauskite AQUAPANEL® armavimo tinklą išorės darbams visame paviršiaus plote. Užtikrinkite, kad jis nesusiraukšlėtų, būtų arti paviršiaus ir sujungimo vietose persidengtų 10 cm.

Užtepkite 3-5 mm storio sluoksnį AQUAPANEL® balto siūlių ir paviršiaus armavimo mišinio. Paskleiskite taip, kad gautumėte plokščią ir lygų be defektų paviršių. Įspauskite AQUAPANEL® išorės armavimo tinklą visame paviršiaus plote. Užtikrinkite, kad jis nesusiraukšlėtų, būtų arti paviršiaus ir sujungimo vietose persidengtų 10 cm.

Jeigu tinko sluoksnis yra < 1 mm storio arba kartoniniams bei dažomiems paviršiams, 30 cm pločio papildomą AQUAPANEL® armavimo juostą išorės darbams būtina naudoti plokščių sujungimo vietose. Tokiu atveju galima nenaudoti AQUAPANEL® juostos (10 cm).

Medžiagos charakteristikos

Kvadratinio metro svoris	apie 200 g/m^2
Tinklo akutės dydis	5 x 5 mm
Pradinis atsparumas plėšimui	apie 2500 N/5 cm
Storis	0,8 mm
Plotis	100 cm
Ilgis	50 m
Spalva	mėlyna

Išeiga
Apie 1.10 - 1.15 m / m^2 tinkuoto paviršiaus

Darbo laikas
Sienai apie 3-4 minutės/m^2
Luboms apie 4-5 minutės/m^2

+370 5 213 2222
www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.