



AQUAPANEL®

2013-02

AQUAPANEL®

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Baltas sintetinės, silikoninės dervos tinkas išorės darbams

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

AQUAPANEL® baltas sintetinės, silikoninės dervos tinkas išorės darbams – tai pastos konsistencijos tinkas, skirtas išorės darbams. Jis sudaro sąlygas difuzijai ir atstumia vandenį, gali būti naudojamas rankiniu būdu arba įrenginio pagalba. Dengiamas ant AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinio išorės darbams. Tinkas yra tamprus ir esant standartinėms sąlygoms, neišsisluoksniuodamas gali kompensuoti šiluminį plėtimąsi ir susitraukimą.

Pakuotė ir sandėliavimas

- 25 kg kibiras
- Vėsioje, apsaugotoje nuo šalčio patalpoje saugojimo laikas 12 mėnesių (nuo +5°C iki +25°C).

Prekės kodas: 49320

Savybės

- Grūdelių dydis 2 mm
- Atsparus aplinkos poveikiui
- Sudaro sąlygas difuzijai
- Galima dažyti



| Pagrindas / paruošimas | Darbo eiga | Techniniai duomenys | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|------------|-----------|-------|----------|--------|-----------------------|----------|
| AQUAPANEL® baltas sintetinės, silikoninės dervos tinkas dengiamas ant sauso armavimo sluoksnio, sudaryto iš AQUAPANEL® klijavimo-armavimo mišinio išorės darbams ir AQUAPANEL® armavimo tinklo išorės darbams, prieš tai panaudojus AQUAPANEL® gruntą išorės darbams. Po darbo įrankius tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu. | Išmaišykite kibiro turinį. Įsitikinkite, kad kibiro partijos numeris sutaptų arba užmaišykite tinko tiek, kad užtektų viso ploto arba tam tikros dalies padengimui. Naudodami nerūdijančią lyginimo mentę, užtepkite sluoksnį. Naudodami PVC ar nerūdijančio plieno įrankį išgaukite atitinkamą grūdelių dydį ir norimą formą. Po darbo įrankius tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu. | <table><tr><td>Storis</td><td>1,8 kg/dm³</td></tr><tr><td>Klampumas</td><td>pasta</td></tr><tr><td>Sd vertė</td><td><0,1 m</td></tr><tr><td>Šiluminis laidumas λR</td><td>0,7 W/mK</td></tr></table> <p>Išeiga</p> <ul style="list-style-type: none">■ 3,1 kg/m²■ apie 8.1 m2 / 25 kg kibiras <p>Pateikti skaičiai turi būti vertinami kaip apytiksriai. Tikrosios vertės priklauso nuo pagrindo lygumo ir tinko sluoksnių storio skirtumo. Rekomenduojama atlikti bandomąjį tinkavimą.</p> <p>Darbo laikas</p> <p>Apdorojimo trukmė: apie 12 min./m²</p> <p>Darbinė temperatūra / klimatas</p> <p>Nedenkite sluoksnio, jeigu aplinkos ir/arba sienos temperatūra žemesnė kaip +5°C. Nesudžiūvusį tinką apsaugokite nuo šalčio poveikio ir greito džiūvimo.</p> | Storis | 1,8 kg/dm³ | Klampumas | pasta | Sd vertė | <0,1 m | Šiluminis laidumas λR | 0,7 W/mK |
| Storis | 1,8 kg/dm³ | | | | | | | | | |
| Klampumas | pasta | | | | | | | | | |
| Sd vertė | <0,1 m | | | | | | | | | |
| Šiluminis laidumas λR | 0,7 W/mK | | | | | | | | | |

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.