



AQUAPANEL®

2013-02

AQUAPANEL®

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Gruntas vidaus darbams

Sintetinė emulsija maksimaliam sukibimui

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

AQUAPANEL® gruntas vidaus darbams – paruošta naudoti sintetinė emulsija skirta AQUAPANEL® vidaus, išorės (lubų) ir grindų cementinių plokščių gruntavimui. Gruntas užtikrina geriausią sukibimą plytelėms ir tinkui.

Naudojimas

Naudojamas kaip sukibimo gruntas glotniems arba neįgeriantiems pagrindams (senos plytelės, bitumo mastika ir t.t.) Užtikrina stiprų plytelių ir tinko sukibimą.

Naudojamas kaip efektyvus drėgmę stabdantis sluoksnis medienai ir savo sudėtyje medienos turintiems pagrindams, prieš juos dengiant išlyginamaisiais mišiniais, plytelių klijais ir t.t.

Naudojamas kaip gruntas stipriai drėgmę įgeriantiems paviršiams (plytos, akylas betonas ir t.t.)

Tinka glaistytiems, mažo porėtumo paviršiams, sumažina oro burbuliukų, kylančių iš pagrindo, susidarymą.

Tinka sienoms ir grindims, viduje ir išorėje.

Pagrindas / paruošimas	Darbo eiga	Techniniai duomenys
Pagrindas turi būti tvirtas, sausas, švarus, nedulkėtas ir nepadengtas klijų likučiais. Turi būti pašalintos vandeniui neatsparios dangos ir kitos sukibimą mažinančios medžiagos. Vandeniui atsparus paviršius turi būti pašiauštas.	<p>AQUAPANEL® gruntas vidaus darbams gali būti maišomas su vandeniu lentelėje pateiktu santykiu. Padengiamas ėriuko vilnos voleliu arba teptuku. Leisti išdžiūti. Žemos temperatūros ir didelė drėgmė prailgina nurodytą džiuvimo laiką.</p> <p>Po darbo įrankius ir įrangą tuoj pat nuplauti švariu vandeniu.</p> <p>Jeigu paviršiai atsitiktinai ištepami AQUAPANEL® gruntu vidaus darbams, juos galima nuplauti švariu vandeniu. Jeigu AQUAPANEL® gruntas vidaus darbams jau yra išdžiuvęs, jis gali būti pašalintas tik mechaniškai (pvz., skutikliu).</p>	<p>Darbo laikas Apie 1 min./m²</p> <p>Darbinė temperatūra / klimatas Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5°C.</p>

Gruntas vidaus darbams

Pagrindas	Skiedimas	Išėiga /m²	Džiuvimo trukmė
	(Gruntas vidaus darbams / vanduo)	(Koncentrato m²) *	(esant 23 °C ir 50 % santykiniam drėgnumui)
AQUAPANEL® cementinė grindų plokštė	1:1	50 g	apie 3 val.
AQUAPANEL® cementinė vidaus plokštė Neigeriantys pagrindai (bitumo mastika, teraco betonas ir pan.)	1:2	40 - 60 g	apie 12 val.
Stipriai įgeriantys pagrindai (plytos, akytas betonas ir pan.)	1:4	50 - 100 g	apie 12 val.
Mediena ir savo sudėtyje medienos turintys pagrindai	1:1	60 - 80 g	apie 6 val.
Senos plytelės, teraco betonas	neskiestas	70 - 100 g	apie 3 val.

* Pagal pagrindo įgeriamumo pobūdį

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.