



AQUAPANEL®

2013-02

AQUAPANEL®

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

Klijai siūlėms (PU)

Skirtas AQUAPANEL® cementinėms vidaus plokštėms

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

AQUAPANEL® klijai siūlėms (PU) skirti sienų darbams ir klijuoti pavienes AQUAPANEL® cementines vidaus plokštes. Nereikia atlikti sudėtingų dengimo darbų ir įstatyti sujungimo juostos.

Pakuotė / sandėliavimas

- 310 ml / tūbelė
- Laikyti sausoje, vėsioje ir nuo šalčio apsaugotoje patalpoje.
- Saugojimo laikas sandarioje pakuotėje yra 12 mėnesių

Prekės kodas: 49376



Paruošimas ir naudojimas	Darbo sauga	Techniniai duomenys
<p>Prieš dengdami AQUAPANEL® klizais siūlėms (PU), įsitikinkite, kad kraštai būtų nuvalyti, pavyzdžiui, naudojant šlapią šepetėlį. Tai užtikrins geresnį sukibimą su plokšte.</p> <p>Ties pritvirtintos AQUAPANEL® cementinės vidaus plokštės kraštu užtepkite ištinę AQUAPANEL® klizų siūlėms juostelę.</p> <p>Tai turi būti atlikta prieš uždedant sekančią plokštę. Papildomas sujungimų klizavimas negalimas. Uždėkite sekančią plokštę ant konstrukcijos ir spauskite klizus (sujungimo plotis turi būti apie 1 mm). Įsitikinkite, kad plokštės sulgyjuotos horizontaliai ir vertikaliai. Tada prisukite plokštės savisriegiais.</p> <p>Kitą dieną naudodami skutiklį pašalinkite klizų perteklių.</p>	<p>Dirbant su šiuo skystu produktu, rekomenduojame mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius akinius.</p>	<p>Aprašymas 1 K PUR klizai, didelio klampumo</p> <p>Tankis 1,5 g/ml</p> <p>Atsparumas temperatūrai Sukietėję -40°C iki +80°C</p> <p>Atsparumas drėgmei C4 pagal EN12765</p> <p>Klizavimo laikas 50 min. (esant 20°C ir 65% santykiniam drėgnumui)</p> <p>Išeiga apie 50 ml/m² (apie 25 ml/m siūlės) tūbelės užtenka apie 6.5 m²</p> <p>Darbo laikas Apie 12 min./m² (įskaitant savisriegių įsukimą)</p> <p>Darbinė temperatūra / klimatas Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra neturi būti mažesnė kaip +8°C.</p>

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autorius teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.