



AQUAPANEL®

2013-02

AQUAPANEL®

Būk tikras, pasirink AQUAPANEL®

AQUAPANEL® armavimo tinklas

Platus stiklo audinio tinklas

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

AQUAPANEL® armavimo tinklas – tai platus stiklo pluošto tinklas. Yra naudojamas armuoti AQUAPANEL® klijavimo ir armavimo mišinį išorės darbams / AQUAPANEL® baltą klijav-

vimo ir armavimo mišinį išorės darbams ir AQUAPANEL® baltą glaistą siūlėms ir dengiamajam sluoksniui (naudojamas tik išorėje esančioms luboms).

Pakuotė ir sandėliavimas

100 cm pločio ritinys x 50 m ilgio

30 ritinių paletėje

Saugokite sausoje ir apsaugotoje nuo drėgmės vietoje.

Prekės kodas: 102584



Darbo eiga		Medžiagos charakteristikos
<p>Užtepkite AQUAPANEL® klijavimo ir armavimo mišinio išorės darbams 5-7mm arba AQUAPANEL® balto klijavimo ir armavimo mišinio išorės darbams 4-5 mm storio sluoksni ir paskirstykite taip, kad gautumėte plokščią ir lygų paviršių. AQUAPANEL® armavimo tinklo 30 x 50 cm juostas dėkite skersai nuo visų pastato ertmių kampų. Tinklo juostelės turi prasidėti ties kampu, po tinko sluoksniu. Įspauskite AQUAPANEL® armavimo tinklą horizontaliai visam paviršiui, užtikrinkite, kad jis nesusiraukšlėtų, būtų arti paviršiaus ir sujungimo vietose persidengtų 10 cm.</p>	<p>AQUAPANEL® baltą glaistą siūlėms ir dengiamajam sluoksniui paskleiskite bent 3-5 mm storio, kad gautumėte plokščią, lygų ir be defektų paviršių. Tada įspauskite AQUAPANEL® armavimo tinklą visame paviršiuje, užtikrinkite, kad jis nesusiraukšlėtų, būtų arti paviršiaus ir sujungimo vietose persidengtų 10 cm.</p>	<p>Kvadratinio metro svoris apie 160 g/m²</p>
	<p>Jeigu tinko sluoksnis yra < 1 mm storio arba kartoniniams bei dažomiems paviršiams, 33 cm pločio papildomą AQUAPANEL® armavimo juostą išorės darbams būtina naudoti plokščių sujungimo vietose. Tokiu atveju galima nenaudoti AQUAPANEL® juostos (10 cm).</p>	<p>Tinklo akutės dydis 5 x 5 mm</p> <p>Pradinis atsparumas plėšimui apie 1500 N/5 cm</p> <p>Storis apie 0,8 mm</p> <p>Plotis 100 cm</p> <p>Ilgis 50 m</p> <p>Spalva Šviesiai mėlyna</p> <p>Išėiga Apie 1,10-1,15 m² tinkuoto paviršiaus m²</p> <p>Apdorojimo laikas Apie 1,10-1,15 m² tinkuoto paviršiaus m²</p>

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.