



P 812

05 / 2014

Knauf Dekorputz

Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Knauf Dekorputz yra paruoštas naudoti sausas kalkių ir cemento mišinys su vandenį atstumiančiais priedais. Mineralinis dekoratyvinis tinkas „lietutis“, dažniausiai naudojamas išorinėms sienoms apdailinti. Skirtas dirbti rankomis.

Sandėliavimas

Tinka naudoti 12 mėnesių nuo pagaminimo datos. Laikyti sausose patalpose ant medinių padėklų. Įplėštus maišus gerai uždaryti ir sunaudoti pirmiausia.

Pakuotė

25 kg 2,0 mm

25 kg 3,15 mm

Prekės kodas

132362

132363

Naudojimas

Knauf Dekorputz dekoratyvinis tinkas skirtas naudoti ant tokių pagrindų: mineralinių tinkų vidaus ir išorės darbams, šilumos izoliavimo sistemų, lygių betoninių paviršių, gipsinio tinko ir gipskartonio plokščių vidaus darbams.

Naudojamas *Knauf Termo Plus P* ir *Knauf Termo Plus M* išorinių sienų šiltinimo sistemose.

Savybės

- paruoštas pramoniniu būdu
- patikrinta, pastovi kokybė
- greitas ir paprastas naudojimas
- laidus vandens garams

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, patvarus, neišalęs, be dulkių, birių dalelių ir neaprasojęs.

Pagrindo paruošimas

Tinkuojami paviršiai turi būti apsaugoti nuo lietaus ir aukštos temperatūros. Mineraliniais (kalkių ir cemento) tinkais nutinkuotą pagrindą gruntuoti *Knauf Tiefengrund*, po to gruntuoti *Knauf Putzgrund Mineral*. Gipsinį tinką, gipskartonio plokštes ngruntuoti su *Knauf Tiefengrund*, po to su *Knauf Putzgrund*. Betoninius, tvirtus, šilumos izoliavimo sistemos pagrindus prieš tinkavimą gruntuoti su *Knauf Putzgrund Mineral*.

Minimalus laikotarpis po tinko apatinių sluoksnių užtepimo:

Knauf Isoputz tinkas – 5 dienos/cm;

KZ mašininiai ir kiti kalkių bei cemento tinkai – 10 dienų/cm, bet ne mažiau nei 14 dienų;

Knauf Klebspachtel – mažiausiai 3 dienos.

Darbo eiga

Knauf Dekorputz, naudojant sraigtinį maišytuvą, sumaišyti su apytiksliai 5–6 l švaraus vandens vienam maišui, kol susidarys vientisa masė be gumuliukų, palaukti 5 minutes ir dar kartą permaišyti. Jei reikia, įpilant vandens, nustatyti darbui reikalingą skiedinio tirštumą. Po to tinkuotojo mentele dėti ant paviršiaus reikalingu storiu ir trinti su pritaikyta trintuve.

Dėmesio!

Visada maišyti tik visą maišą. Trynimo metu papildomai nedrėkinti (atsiranda spalvos dėmės). Sujungimo vietas reikia apdirbti dar esant drėgnam tinkui.

Techniniai duomenys

| | |
|--|-----------------------------------|
| Sauso mišinio svoris – | apie 1,3–1,4 kg/dm ³ ; |
| Grūdelių dydis: | iki 2 mm; |
| | iki 3,15 mm; |
| Vandens garų pralaidumo (difuzijos) koeficientas | μ 25; |
| Degumo klasė: | A1; |
| Vandens įgeriamumas: | W1; |
| Sukibimas | 0,2 N/mm ² ; |
| Trupėjimo pobūdis: | B; |
| Atsparumo gniuždymui klasė po 28 dienų: | CSII. |

Medžiagos sąnaudos:

grūdelių dydis 2 mm – apie 3,1 kg/m²;

grūdelių dydis 3,15 mm – apie 3,5 kg/m².

Temperatūra/oro sąlygos

Oro ir statinio temperatūra apdirbimo ir džiūvimo metu turi būti daugiau kaip +5 °C. Saugoti nuo lietaus ir tiesioginių saulės spindulių.

Darbo trukmė

Sumaišytą medžiagą sunaudoti apytiksliai per 2 valandas, priklauso nuo oro sąlygų.

Džiūvimas

Džiūsta mažiausiai 3 dienos, tačiau reikia atsižvelgti ir į kito sluoksnio savybes (pvz., fasadiniai, egalizacijos – spalvą išlyginantys dažai).

Pastabos

Knauf Dekorputz negalima maišyti su kitomis medžiagomis, nes dėl jų poveikio gali labai stipriai pasikeisti tinko savybės. Įrankius iš karto po naudojimo nuplauti vandeniu.

Kokybės užtikrinimas. Gamyklos laboratorijoje atliekama kontrolė.

Knauf Dekorputz atitinka LST EN 998-1 reikalavimus.

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.