



P 213

07/2006

P 213 Knauf Sockelputz cementinis coklių tinkas

Panaudojimo sritis, savybės, darbo eiga, techninės charakteristikos, pastabos

Medžiaga

Knauf Sockelputz yra paruoštas cementinis tinko mišinys su vandenį atstumiančiais priedais.

Skirtas dirbti rankomis ir mašinomis.

Sandėliavimas

Sausose patalpose ant medinių grotelių galima sandėliuoti maždaug 12 mėnesių. Praplyšusius maišus sandariai uždarykite.

Tiekimo forma:

Maišais po 40 kg

Panaudojimo sritis

Cemento tinkas sienoms išorėje ir patalpų viduje. Vienasluoksnis tinkas rūšių sienoms, cokliams bei kaip pagrindas vertikaliajai hidroizoliacijai. Drėgnose vidaus patalpose naudojamas po plytelių dangą.

Dvisluoksnis tinkas, siekiant išvengti įtrūkimų dėl suslūgimo, užtrinamiems paviršiams.

Savybės

- Tinka dirbti rankomis ir mašinomis
- Tvirtas

Pagrindas

Pagrindas turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, neišalęs, nedulkėtas, be atplaišų ir išdūlėjimų, neatstumiantis vandens. Jei pagrindas betoninis, ant jo neturi būti klijinio tepalų likučių ir kitokių nešvarumų.

Pagrindo paruošimas:

Užpurškus paruošiamąjį tinką Vorspritzer palaukite mažiausiai 3 dienas

Degtos plytos -

Vidaus patalpose: užpurškiamas Vorspritzer arba 2- sluoksniai Sockelputz.

Išorėje: visas paviršius užpurškiamas paruošiamuoju tinku Vorspritzer.

Betonu ir cementu surištos plytos -

visas paviršius užpurškiamas paruošiamuoju tinku Vorspritzer

Lygūs betono paviršiai -

Klebspachtel M

(skatinantis sukibimą skiedinys)

Jei pagrindas nepaminėtas, reikalaukite atskiros konsultacijos.

Darbo temperatūra

Oro ir pastato temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti virš +5°C .

Šviežią tinką drėkinkite 2 dienas.

Saugokite nuo lietaus ir tiesioginių saulės spindulių.

Kokybės užtikrinimas: Gamyklos laboratorijoje atliekama kontrolė

Knauf Sockelputz atitinka **standartinio tinko skiedinio naudojamo išorėje reikalavimus pagal EN 998-1**

Klasifikacija pagal įstatymą dėl cheminių medžiagų Xi dirginanti medžiaga

R36/ 38-dirgina akis ir odą, R43- dėl kontakto su oda galima sensibilizacija

S2 Saugokite nuo vaikų

S24 Venkite patekimo ant odos

S25 Venkite patekimo į akis

S26 Patekus į akis nedelsdami gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją

S28 Patekus ant odos nedelsiant gerai nuplauti dideliu vandens kiekiu

S37 Naudotike tinkamas pirštinės

S 46 Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę

Sudėtyje yra portlandcemenčio

Darbo eiga

Prieš pradėdami tinkuoti, jei reikia, sudrėkinkite. Siūles, defektus ir pan. užtaisysite su Sockelputz ir, reikalui esant, tinką amuokite arba tinko tinklą.

Jei reikia, patalpų viduje arba išorėje naudokite nuo korozijos apsaugotus potinkinius kampus. (Nemaišykite su gipsu!) Klijuoti su Knauf Kantenfix arba Knauf Schnellkleber.

Reikiamo storio Knauf Sockelputz tinkas išpurškiamas, pvz., PFT G4, išlyginamas tinkavimo liniuote o prieš sukietėjimą visas plotas dar kartą lyginamas trapecine liniuote, o vėliau užtrinamas

Jei tinko storis virš 20 mm, rekomenduojama dengti 2 sluoksnius, „šviežią sluoksnį ant šviežio sluoksnio“.

Jei tinkuojama rankomis, 40 kg maišo turinys pilamas į maždaug 9 litrus vandens ir maišoma gravitacine maišykle maždaug 5 minutes.

Tinka kaip baigiamasis sluoksnis :

Ant užtrinto Sockelputz:

Mineraliniai tinkai: Knauf-Struktural, Dekoral

Paruošti tinkai: Knauf – Kunstharz-, Silikonharz-, Silikatputze .

Paviršiaus dažymas:

Glaistoma su Knauf- Finishspachtel weiß, po to dažoma fasadiniais dažais

Plytelių klojimas:

Sockelputz galima tik išlyginti, užtrinti **negalima**.

Džiūvimo ir darbo trukmė

Sumaišyta medžiaga tinka darbui maždaug 3 val. Atsižvelgiant į meteorologines sąlygas.

Džiūvimo trukmė:

Ne trumpiau kaip 14 dienų.

Techninės charakteristikos.

Grūdelių dydis:	0 - 2 mm
Gniuždymo stipris:	CS III
Sukibimo stipris	≥ 0,15 N/mm²
Vandens įgeriamumas	W 1
Vandens garų laidumas	μ = 5 / 35
Šilumos laidumo koeficientas	W/m.K 0,8

Minimalūs tinko storiai

Gali būti be paruošiamojo tinko Vorspritzer

Vidaus sienos	10 mm
Ant betono pagrindo vidaus patalpose	8 mm
Išorinės sienos	15 mm
Ant betono pagrindo išorėje	10 mm

Medžiagos sąnaudos

Maždaug 16kg/m², esant 10mm tinko storii.

Pastabos

Knauf Sockelputz negalima maišyti su kitomis medžiagomis, nes susidarius tam tikroms sąlygoms, savybės gali labai pakeistis.

Baigus darbą, darbo įrankius kuo greičiau nuplaukite vandeniu.



Švitrigailos 11b, Vilnius



Tel. 8 5 2619764, faks. 8 5 2619864



info@knauf.lt, www.knauf.lt

Utilizacija: Užpilkite vandeniu, palaukite kol sukietės ir utilizuokite kaip buitines šiukšles. Visiškai tuščias talpas pristatykite į perdirbimo punktą. Įvykus surišimui, sukietėjęs produktas nepavojingas.

Galioja techninių pakeitimų teisė. Garantuojame tik puikias mūsų produkto savybes. Informacija apie sąnaudas, kiekius ir atlikimą remiasi patyrimu, todėl jei sąlygos labai skiriasi, šios informacijos perkelti į kitą objektą negalima. Pirkėjas/ Pardavėjas privalo savo atsakomybe patikrinti, ar mūsų produktai tinka numatytam panaudojimo tikslui.

Galioja visos teisės. Pakeitimai, perspausdinimai ir fotokopijavimai, taip pat ir dalimis, leidžiami tik su sutikimu SIA Knauf.