


Tinkuojama apdaila

Išorinė fasadinė sistema


Parodytose sistemose plokštė **AQUAPANEL® Cement Board Outdoor** naudojama kaip tinko pagrindas. Naudojant plokštę **AQUAPANEL® Cement Board Outdoor** fasado sienų karkasinėse ar ventiliuojamose sistemose, visada būtina tinko apdaila. Tam tikslui ypač tinkama **AQUAPANEL®** tinko sistema.

Iki šio etapo siūlės turi būti glaistytos su **AQUAPANEL® Fugenspachtel-grau** glaistu su armavimo juosta **AQUAPANEL® Fugenband** (10 cm). Savisriegių galvutės užglaistytos **AQUAPANEL® Fugenspachtel-grau** glaistu. Tęsti tolimesnius darbus tik esant sausoms plokštėms. Cokolinėje srityje įrengti hidroizoliacinį sluoksnį, jį pakelti min 5 cm virš žemės paviršiaus.




Kampų armavimas

Kampų apsaugai naudojami kampų apsauginiai profiliai, kurie įplukdomi į armavimo-klijavimo mišinį **AQUAPANEL® Klebe und Armiermörtel – weiß**.




Langų ir durų angoms

Angų kampai papildomai armuojami su armavimo tinklo **AQUAPANEL® Gewebe** juostomis 50 x 30 cm.




Armuojančio sluoksnio dengimas

Visa plokštuma dengiama su klijavimo-armavimo mišiniu **AQUAPANEL® Klebe und Armiermörtel – weiß**. Dengimas galimas kaip rankiniu būdu taip ir mašininio. (Rekomendacija: naudoti tinkavimo agregatus **PFT G4** arba **G5**, Rotorius/statorius **D4-3**, pusę galios, vandens poreikis 200 l/h).




Armavimo tinklo įplukdymas

Visoje plokštumoje įplukdomas armavimo tinklas **AQUAPANEL® Gewebe**; jis turi būti įplukdomas į pirmą trečdalį armavimo sluoksnio. Armavimo sluoksnio bendras storis turi siekti 5-7 mm. Armavimo mišinio **AQUAPANEL® Klebe und Armiermörtel – weiß** apdibimo laikas – apie 24 h prie +20 °C. Trukmė gali kisti priklausomai nuo oro drėgmės ir temperatūros.



Gruntavimas

Visas armavimo sluoksnio paviršius dengiamas su **AQUAPANEL® Grundierung-außen** gruntu. Naudojant pigmentuotus dekoratyvinius tinkus, galima įprastiniais dispersiniais pigmentais suvienodinti grunto ir tinko spalvas. Dekoratyvinį tinką galima dengti tik pilnai išdžiūvus gruntui, t.y. min. po 24 h.



Dekoratyvinio tinko dengimas

Gruntuotas paviršius dengiamas dekoratyviniu tinku **AQUAPANEL® Mineralischer Oberputz – weiß**. Tinkuoti galima tiek rankiniu būdu, tiek ir mašininio. (Rekomendacija: naudoti tinkavimo agregatus **PFT G4 / G5**). Dekoratyvinio tinko sluoksnis nubraukiamas iki tinko frakcijos dydžio ir, galiausiai, paviršiui suteikiama struktūra.

