

K580.lt



Plytelių sistemos | 09/2016

Knauf Steinsiegel

Ypač aktyvus specialus impregnantas, paryškinantis spalvą

Medžiagos techniniai duomenys

Medžiagos sudėtis:	akrilatas, angliavandeniai
Tankis:	0,81 g/cm³
pH vertė:	nėra duomenų
Kvapas:	silpnas, panašus į benzino
Spalva:	bespalvis, skaidrus
Galiojimo laikas:	apie 48 mėnesius
Laikymo sąlygos:	sausoje ir vėsioje, bet teigiamos temperatūros
Pakuotės:	1 000 ml skardinės talpyklos su saugiais kamšteliais, kad neatidarytų vaikai
Produkto numeris:	146238

Naudojimo paskirtis

- *Knauf Steinsiegel* galima naudoti visiems įgeriantiems, nepoliruotiems natūralaus ir dirbtinio akmens paviršiams, pvz.: granitui, skalūnui, marmurui, mozaikiniam betonui, smiltainiui ir betonui.
- Naudojamas patalpų viduje ir lauke.

Savybės

- *Knauf Steinsiegel* įsigeria į akmens poras, sudaro šilkinio blizgesio apsauginę plėvelę ir paryškina akmens spalvą.
- Paviršius tampa ne toks teplus, jį lengviau prižiūrėti.
- Paruoštas naudoti.

K580.lt Knauf Steinsiegel

Ypač aktyvus specialus impregnantas, paryškinantis spalvą

Darbo eiga

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti švarus, įgeriantis ir sausas.

Dengimas

Produktas tolygiai dengiamas teptuku arba voleliu. Naudoti švarius įrankius. Vengti priemonės putojimo ir balų susidarymo. Dengimo procesas panašus į lakavimą. Po maždaug 60 min. ant impregnuoto paviršiaus galima vaikščioti.

Techninė informacija

Darbo ir pagrindo temperatūra:	nuo +10 iki +25 °C, vengti tiesioginių saulės spindulių
Džiūvimo laikas / galima vaikščioti po:	apie 60 minučių
Skiedimas:	naudojamas neskiestas
Išeiga:	apie 10–20 m²/l

Atsparumas temperatūrai: nėra duomenų

Papildomos pastabos

- Priemonė netinkama keramikai, klinkeriui ir uždarų porų, poliruotiems, labai smulkiai šlifuotiems ar intensyviai eksploatuojamiems paviršiams. Kilus abejonių dėl tinkamumo, rekomenduotina priemonę išbandyti mažame bandomajame plote.
- Ant smulkiai šlifuotų paviršių priemonę dengti tik labai plonu sluoksniu.
- Naudojant lauke:
  vengti žalingo vandens poveikio impregnuotam paviršiui, pvz., dėl plyšių ar iš pagrindo kylančios drėgmės (tokiu atveju gali atsirasti pieno baltumo dėmių);
  patvarumas lauko sąlygomis yra ribotas (apie 1–2 metai), po to paviršių vėl galima padengti impregnuojamąja priemone.
- Nenaudoti ant skiedikliams jautrių pagrindų, pvz., lako, plastiko.
- Priemonę galima nuvalyti skiedikliniais valikliais, pvz., teptukų valiklis.

+370 5 213 2222
www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik *Knauf* sistemos sudedamosios dalys ar kiti *Knauf* siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.