



Gruntas

2012-03

Knauf Putzgrund

Dispersinis gruntas prieš dekoratyvinius tinkus

Medžiaga, naudojimas, darbo eiga, techniniai duomenys

Medžiaga

Knauf Putzgrund yra su švriu kvarciniu smėliu sumaišyta, balta sintetinė dispersija, pagaminta iš garui laidžių medžiagų.

Naudojimo sritis

- Sienoms ir luboms;
- Naudojamas viduje;
- Ant visų įprastinių statybinių pagrindų prieš dengiant dekoratyviuoju tinku;
- Kaip nikotiną, ligniną ir kitas gelsvas dėmes blokuojanti priemonė prieš dažant ar dengiant tapetais;
- Ant gipso kartono ir gipso plaušo plokščių prieš gipsinį ir kalkių cemento ar cemento tinką;
- Ant neįgeriančių ar silpnai vandenį įgeriančių pagrindų, pvz. betonas prieš dengiant juos plonasluoksniais tinkais, pvz. *Knauf Multi Finish*;
- Sumažina ir suvienodina pagrindo vandens įgeriamumą, kas suteikia galimybę kokybiškai atlikti tinkavimo bei dekoravimo darbus.

Darbo eiga	Pastabos	Techniniai duomenys
<p>Pagrindas</p> <p>Pagrindas turi būti atlaikantis apkrovas, atsparus lenkimui, sausas, tvirtas, švarus, nedulkėtas, be tepalo dėmių. Prieš pradėdant gruntuoti būtina pašalinti vandeniu neatsparius dažus ir kitų sukibimą mažinančių medžiagų likučius. Vandeniu atsparių dažų sluoksnių reikia stipriai sušiuurkštinti. Likutinę drėgmę galima nustatyti CM prietaisu. Stipriau sugeriančius pagrindus prieš tai gruntuoti su <i>Knauf Haftemulsion</i> (skiedžiant vandeniu 1:4). Pagrindo ir oro temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne žemesnė kaip +5 °C.</p> <p><i>Knauf Putzgrund</i> gruntas paruoštas naudoti, jo skiesti nereikia. Prieš naudojant gerai išmaišyti. Jei daroma ilgesnė pertrauka, išmaišyti pakartotinai. DĖMESIO. Jei dirbama su mašina, galima įmaišyti šiek tiek vandens (ne daugiau kaip 500 ml vandens 5 kg <i>Knauf Putzgrund</i>), tačiau tokiu atveju dėmių blokavimo efektas sumažėja. Skiestu arba neskiestu gruntu sodriai tepti pagrindą trumpaplaukiu avių kailio voleliu, šepečiu, mūrininko teptuku, voleliu ar kitu įrankiu. Kruopščiai pašalinti perviršį.</p> <p>Dengiant stipriai užterštą pagrindą (ligninu, fenolinėmis dervomis ar pan.) būtina gruntą dengti dviem sluoksniais.</p>	<p><i>Knauf Putzgrund</i> negalima naudoti, jei temperatūra žemesnė nei +5 °C ar aukštesnė nei +30 °C. Aukšta aplinkos ir pagrindo temperatūra trumpina darbo laiką su mišiniu. Vengti tiesioginių saulės spindulių ir skersvėjo. <i>Knauf Putzgrund</i> visiškai išdžiūvus, dėl galimo dulkių nusėdimo reikėtų kiek galima greičiau imtis tolesnių darbų. Jei su <i>Knauf Putzgrund</i> gruntu dirbama rankomis, į gruntą negalima maišyti jokių kitų medžiagų. Po darbo įrankius gerai nuplauti vandeniu. Šviežiai <i>Knauf Putzgrund</i> gruntu suteptas vietas geriausia nuplauti vandeniu.</p> <p>Džiūvimo trukmė</p> <p>Prieš atliekant kitus darbus palaukti, kol <i>Knauf Putzgrund</i> taps nelipnus ir visiškai išdžius (ne anksčiau kaip po 12 valandų esant +20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei drėgmei. Jei oras statybos vietoje vėsesnis ir drėgnesnis, džiūvimo laikas atitinkamai ilgėja.</p>	<p>Darbo/pagrindo temperatūra nuo + 5°C iki +30 °C</p> <p>Džiūvimo laikas 12 val. +20 °C esant 65% santykinei oro drėgmei</p> <p>Sąnaudos apie 250 g/m² (gipskartonio arba gipso plaušo plokščių pagrindas)</p> <p>Spalva balta</p> <p>pH vertė 8</p> <p>Įpakavimas 20 kg kibirai</p> <p>Sandėliavimas mažiausiai 18 mėn.</p>