

DR58.lt



Glaistai | 08/2018

DR58.lt Knauf Readyfix Roll & Spray

Sienų ir lubų glaistas

Medžiaga

Readyfix Roll & Spray gaminamas iš kalcio karbonato, taip pat kitų užpildų, priedų ir rišamųjų medžiagų.
Glaistas klasifikuojamas pagal EN 15824 standartą.

Pakuotė
28 kg kibiras Produkto Nr. 618541

Sandėliavimas
Saugokite nuo šalčio, aukštos temperatūros ir tiesioginių saulės spindulių poveikio. Galima laikyti mažiausiai 12 mėnesių kambario temperatūroje.

Kokybė
Pagal EN 15824 reikalavimus, iš pradžių turi būti atlikti produkto pradinio tipo bandymai, o vėliau nuolat vykdoma gamyklos gamybos kontrolė; produktas turi CE ženklinimą.

Naudojimas

Readyfix Roll & Spray yra aukščiausios kokybės, paruoštas naudoti, ore džiūstantis apdailos glaistas.

Naudojimas vidaus apdailai:
- kaip glaistas, skirtas paviršių ruošimui dažymui ar tapetavimui;
- specialiai sukurtas gipskartonio, tinkuotų ir betoninių paviršių glaistymui;
- tinka Q2–Q4 paviršiaus paruošimo lygiams pasiekti;
- dengiamas voleliu arba beore (airless) purškimo įranga.

Savybės

- Paruoštas naudojimui;
- Paprasta naudoti;
- Vienu dengimu pasiekiamas iki 4 mm storio sluoksnis;
- Galima dengti voleliu arba beore purškimo įranga;
- Puikios užpildančios savybės;
- Labai lengva šlifuoti;
- Gerai sukimba;
- Nesusidaro poros;
- Maža lakiųjų organinių junginių emisija.

DR58.lt Knauf Readyfix Roll & Spray

Sienų ir lubų glaistas

Naudojimas

Pagrindas

Knauf Readyfix Roll & Spray yra tinkamas glaistyti gipskartonio ir mineralinius paviršius, pvz., betoninius ar tinkuotus. Paviršius turi būti patvarus, sausas, tvirtas, švarus ir lygus. Norėdami užtaisyti dideles paviršiaus skyles, užpildykite jas glaistu ir palikite išdžiūti. Negalima glotninti užpildyto glaisto. Skylių užpildymui galima naudoti ir specialius mišinius.

Grubaus betoninio paviršiaus gruntuoti nereikia. Bet kurį kitą paviršių (glotnų betoninį, akytbetonio, gipsinio tinko, cementinio tinko, gipskartonio ir kt.) pirmiausia reikia nugruntuoti tam tinkamu gruntu, pvz. *Knauf Tiefengrund* gruntas normaliai įgeriantiems paviršiams, o gruntas *Knauf Spezialhaftgrund* neįgeriantiems ar ypač gerai įgeriantiems pagrindams.

Maišymas

Prieš naudojimą medžiagą permaišykite maišytuvu. Naudokite švarius maišymo kibirus ir įrankius. Glaistą permaišius jis tampa paruoštas naudojimui.

Purškimo įranga

Jei glaistui *Knauf Readyfix Roll & Spray* naudosite beorio purškimo aparatą, tam tiks pastos konsistencijos mišiniams pritaikyti aukšto slėgio spiraliniai ir sraigtiniai stūmokliniai siurbliai (pvz., *PFT Swing Airless, PFT SAMBA XL*). Purkštukų dydis priklauso nuo norimo purškimo kampo ir aparato tipo. Jei norite geriausio rezultato, naudokite:

- *PFT Samba XL*: purkštukų dydis – 535, slėgis – 160 bar;
- *PFT Swing Airless:* purkštukų dydis – 541, slėgis – 110 bar.

Prieš naudodami produktą išmėginkite purkštukų dydį ir slėgį.

Naudojimas

Jei naudojate beorio purškimo aparatą, nemaišydami ir nepridėdami vandens produktą supilkite į beorio purškimo aparato glaisto dozatorių. Jei naudojate volelį, prieš naudodami produktą visada permaišykite neįpildami vandens. Produktą purkškite arba tepkite voleliu 3 mm storio sluoksniu. Paviršiui išlyginti naudokite 40–100 cm glaistymo liniuotę ar mentelę. Visada naudokite švarius įrankius. Jei reikia, išdžiuvusį ir sukietėjusį paviršių padenkite kitu, labai plonu šviežio glaisto sluoksniu. Paviršiui visiškai išdžiūvus, jį nušlifuokite.

Naudojimo temperatūra / klimatas

Minimali naudojimo temperatūra – +5 °C.

Glaistu padengtą paviršių saugokite nuo šalčio, kol glaistas visiškai išdžius.

Dengimo laikas

Džiūdamas glaistas kietėja.

Produkto atviras laikas (laikas kol paviršių galima apdoroti mentele ar glaistykle) – maždaug 20 minučių.

Tikslus atviras laikas priklauso nuo esamų oro ir naudojimo sąlygų. Produktas gali būti dengiamas 2 sluoksniais. Kiekvieno sluoksnio storis priklauso nuo esamo paviršiaus kokybės.

Esant normalioms sąlygoms produkto džiūvimo laikas – 24 val. Tikslus džiūvimo laikas priklauso nuo esamų oro ir naudojimo sąlygų.

Specialios pastabos

Knauf Readyfix Roll & Spray nemaišykite su kitomis medžiagomis. Po naudojimo aparatus ir įrankius nuplaukite vandeniu. *Knauf Readyfix Roll & Spray* netinka siūlių užpildymui.

Medžiagos sąnaudos

Medžiaga	Apytikrės sąnaudos, kg/m²
Knauf Readyfix Roll & Spray, mm	1,58

Techniniai duomenys

Aprašymas	Matavimo vienetas	Vertė	Standartas
Degumo klasė	Klasė	A1	EN 13501-1
Tankis	g/cm³	1,5–1,7	–
Spalva	–	Balta	–
Sukibimo stipris	MPa	≥ 0,3	EN 1524
Grūdelių dydis	µm	≤ 250	–
pH	–	8–9	–

Techniniai duomenys buvo nustatyti pagal atitinkamus galiojančius bandymų standartus.
Atsižvelgiant į statybvietės sąlygas gali būti nukrypimų.

+370 5 213 2222
www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik *Knauf* sistemos sudedamosios dalys ar kiti *Knauf* siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222

UAB „Knauf“ pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo (pirkėjo) nuo produkto tinkamumo naudoti patikrinimo. Leidinys saugomas autorių teisių. Pakeitimai, pakartotiniai leidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.