



Impregnavimo priemonė

2010-07

## Knauf Feinsteinzeug-Imprägnierung

### Plytelių impregnavimo priemonė

Medžiaga, naudojimas, savybės, darbo eiga, techniniai duomenys

#### Medžiaga

*Knauf Feinsteinzeug-Imprägnierung* – labai aktyvi plytelių impregnavimo priemonė.

#### Sandėliavimas

Galioja 36 mėnesius nuo pagaminimo dienos. Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

#### Pakuotė

1 000 ml skardinis indas, apsaugotas nuo vaikų

#### Naudojimas

- Tinkama vidaus patalpoms ir išorei.
- Paruošta naudoti, stipriai veikianti speciali impregnavimo priemonė.
- Silpnai drėgmę įgeriančius paviršius apsaugo nuo vandens ir riebalų.
- Kartu galima impregnuoti ir dangos siūles.

#### Savybės

- Įsigeria į paviršių ir kapiliaruose suformuoja labai ploną plėvelę, kuri neleidžia į paviršių įsigerti vandeniui, riebalams ar nešvarumams. Tokį paviršių labai lengva valyti.
- Atspari UV spinduliams, negeltonuoja.
- Laidi vandens garams, t. y. netrukdo džiūti statybinėms konstrukcijoms.

Darbo eiga	Pastabos	Techniniai duomenys
<p>Pagrindas. Paviršius turi būti visiškai išdžiūvęs, be dėmių, švarus.</p> <p><b>Darbas su medžiaga.</b> Priemonę tolygiai padenkite švari teptuku (galima ir skudurėliu) ir palikite įsigerti. Po maždaug 15–30 min. medžiagos likutį pašalinkite guminiu valytuvu ir (arba) sausu skudurėliu. Neleiskite, kad priemonės likučiai išdžiūtų ant dengiamo paviršiaus. Paviršių valykite ir sausinkite labai kruopščiai, stenkitės nevalyti juostomis. Prieš naudodami priemonę išjunkite grindinį šildymą.</p>	<p>Ne visas silpnai įgeriančias plyteles galima impregnuoti šia priemone. Ypač probleminės natūralios, silpnai drėgmę įgeriančios plytelės. Nežinant, ar plyteles galima valyti šia priemone, patariama atlikti bandomąjį impregnavimą. Vengti balų susidarymo.</p> <p>Priemonės likučius pašalinti sausu skudurėliu. Neleisti priemonės likučiams išdžiūti ant dengiamos dangos, nes gali susidaryti nenuvalomų dėmių.</p> <p>Poveikis pasireiškia po 1–3 dienų. Iki tol paviršių negalima valyti šlapiai.</p> <p>Silpnėjant poveikiui, priemonę dar kartą padengti plonu sluoksniu.</p> <p>Dar kartą impregnuoti po maždaug trejų metų.</p>	<p>Medžiagos pagrindas – daugiau kaip 30 % alifatinių angliavandenilių, siloksaniniai junginiai.</p> <p>Darbinė ir pagrindo temperatūra +10–25 °C</p> <p>Džiūvimo laikas / Galima vaikščioti po maždaug 30 min.</p> <p>Skiedimas naudoti neskiestą</p> <p>Išeiga 30–40 m<sup>2</sup>/l</p> <p>Tankis 0,78 g/cm<sup>3</sup></p> <p>Kvapas silpnas</p> <p>Išvaizda bespalvė, skaidri</p>