



Gruntai | 02/2010

Knauf Stuc-Primer

Gruntas

Medžiaga

Knauf Stuc-Primer gruntas, sumažina pagrindo įgėrimo gebą ir pašalina tinko „perdegimo“ galimybę.

Sandėliavimas
Galioja 12 mėnesių nuo pagaminimo dienos. Laikyti nuo šalčio apsaugotoje vietoje.

Pakuotė
15 kg

Naudojimas

- Tinkamas vidaus patalpoms ir išorei.
- Pasižymi aukštu atsparumu šarminiam poveikiui.
- Skirtas naudoti ant stipriai arba netolygiai įgeriančių tinko pagrindų. Jeigu jie atitinkamai neparuošti, gali „perdegti“ tinko skiedinys, t.y. per greitai paimamas vanduo iš tinko skiedinio, be to tinkas gali netolygiai džiūti, o tai sutrikdo normalią darbo eigą.
- Naudojamas prieš tinkuojant gipsiniais ir gipso kalkių tinkais, pvz.: *MP75, MP75G/F, Goldband, Rotband* ir pan.

Darbo eiga

Atsižvelgiant į tinko pagrindo įgeriamumą gruntas skiedžiamas švariu vandeniu nuo santykio 1:1 iki 1:3 (gruntas : vanduo). Gruntas dengiamas voleliu, šepečiu arba purškiamas mašininiu būdu. Nenaudoti, jei pagrindo ar oro temperatūra žemesnė nei +5 °C. Tokia temperatūra turi būti palaikoma tol, kol gruntas išdžius. Tinkavimo darbus galima pradėti tik gruntui visiškai išdžiūvus (ne mažiau kaip po 6 valandų).
Darbo įrankius po naudojimo plauti vandeniu. Aptaškytus plotus plauti vandeniu, kol gruntas dar nesudžiūvo. Išdžiūvusi medžiaga gali būti plaunama, drėkinant vandeniu arba naudojant organinius skiediklius.

Išeiga
Orientacinė reikšmė, skiedžiant santykiu 1:3 – apie 100 g/m² (neskiesta).

+370 5 261 9764
www.knauf.lt
info@knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik Knauf sistemos sudedamosios dalys ar kiti Knauf siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 261 9764, faks. +370 5 261 9864

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išeigos, kiekio ir apdorojimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Duotosios reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.