



P183

06/2006

P183 Knauf Mauermörtel 5 cementinis mūro mišinys

Panaudojimo sritis, savybės, darbo eiga, techninės charakteristikos, pastabos

Medžiaga

Knauf Mauermörtel yra paruoštas sausas kalkių cemento mišinys mūro darbams. Skirtas dirbti rankomis.

Sandėliavimas

Sausose patalpose ant medinių grotelių galima sandėliuoti ne trumpiau kaip 12 mėnesių.

Praplyšusius maišus sandariai uždarykite

Tiekimo forma:

Maišais po 40 kg.

Panaudojimo sritis

Įprastinėms plytomis mūryti, pagrindinėms ir nepagrindinėms sienoms.

Mišinys pasirenkamas atsižvelgiant į pageidaujama mūro tvirtumą ir į galiojančius statybos normatyvus.

Savybės

- Paruoštas gamykloje
- Patikrinta kokybė

Darbo eiga

Mauermörtel [skiedinį plytoms mūryti] galima paruošti maišant maišytuvu arba našia automatine maišykle, pvz. PFT HM

Vienam Knauf Mauermörtel maišui pilkite maždaug 7 litrus vandens- atsižvelgiant į pageidaujamą konsistenciją - ir maišykite maišytuve maždaug 2-3 minutes.

Darbui tinkama konsistencija nustatoma įpilant reikiamą vandens kiekį.

Mūrijama pagal plytų gamintojų rekomendacijas. Be to, būtina vadovautis galiojančiais statybų normatyvais.

Darbo trukmė

Sumaišytą mišinį galima naudoti apie 2 valandas. Atsižvelgiant meteorologines sąlygas.

Techninės charakteristikos

Gniuždymo klasė	M5
Grūdelių dydis:	iki 4 mm
Sukibimo stipris slysmui	0,15 N/mm ²
Vandens igeriamumas min. 0,5)	<1,0 kg (m ² .
Vandens garų laidumas	μ = 5 / 35
Šilumos laidumo koeficientas	0,9 W/m ² K

Medžiagos sąnaudos

Sąnaudos priklauso nuo mūro darbams naudojamų plytų.

1 maišas = maždaug 25 litrai šlapio skiedinio

Pastabos

Knauf Mauermörtel nemišykite su kitomis medžiagomis, nes, susidarius tam tikromis sąlygoms, gali labai pasikeisti savybės.

Maišymui naudokite tik švarų vandenį.

Baigus darbą, darbo įrankius kuo greičiau nuplaukite vandeniu.

Darbo temperatūra

Oro ir pastato temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti virš +5°C .

Saugokite mūrą nuo lietaus ir tiesioginių saulės spindulių.

Kokybės užtikrinimas: Gamyklos laboratorijoje atliekama kontrolė
Knauf Mauermörtel 5 atitinka **standartinio mūro skiedinio reikalavimus pagal EN 998-2**

Klasifikacija pagal įstatymą dėl cheminių medžiagų Xi dirginanti medžiaga

R36/ 38-dirgina akis ir odą, R43- dėl kontakto su oda galima sensibilizacija

S2 Saugokite nuo vaikų

S24 Venkite patekimo ant odos

S25 Venkite patekimo į akis

S26 Patekus į akis nedelsdami gerai praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją

S37 Naudotike tinkamas pirštinės



Švitrigailos 11b, Vilnius



Tel. 8 5 2619764, faks. 8 5 2619864



info@knauf.lt, www.knauf.lt

Utilizacija: Užpilkite vandeniu ir, įvykus surišimui, utilizuokite kaip buitines šiukšles. Visiškai tuščias talpas pristatykite į antrinio perdirbimo punktą. Įvykus surišimui, sukietėjęs produktas jokio pavojaus nekelia

Galimi techniniai pakeitimai. Garantuojame tik puikias mūsų produkto savybes. Informacija apie sąnaudas, kiekius ir darbų atlikimą remiasi patyrimu ir todėl, jei sąlygos labai skiriasi, šios informacijos į kitą objektą perkelti negalima.

Pirkėjas/ Pardavėjas privalo savo atsakomybe patikrinti, ar mūsų produktai tinka numatytam panaudojimo tikslui.

Galioja visos teisės. Pakeitimai, perspausdinimai ir fotokopijavimai, taip pat ir dalimis, leidžiami tik SIA Knauf sutikus.